

<i>Označení</i> INTERPON D1036	<i>NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU</i> INTERPON D1036 Elektrostatický polyesterový nátěr	<i>Číslo katalogového listu</i> D/NH-29
Kvalifikovaný produkt: INTERPON D1036 Matt (30) Výrobce: Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Německo Zástupce pro ČR: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.		<i>Normativní dokument:</i>
<i>Charakteristika:</i> INTERPON D1036 je řada práškových nátěrových hmot určená pro použití na architektonickém hliníku a pozinkované oceli. Barvy INTERPON D1036 byly vytvořeny speciálně bez použití TGIC. Jako součást produktové řady INTERPON D 1036 pro stavebnictví a architekturu nabízí práškové barvy vynikající odolnost vůči venkovním vlivům a perfektně si zachovávají svůj barevný odstín. Práškové barvy INTERPON D1036 neobsahují olovo a splňují požadavky norem GSB, Qualicoat Class 1, EN12206 a EN13438 (dříve BS6496 a BS6497), a AAMA 2603. INTERPON D1036 Matt (30) je hořlavá kapalina s bodem vzplanutí 102 °C, třída nebezpečnosti III. Pyroforické vlastnosti (samozápalnost): teplota vznícení > 400 °C, teplotní třída T1 dle ČSN EN 14522.		
<i>Technické požadavky:</i> Vzhled Barva Bod samovznícení, (°C).	<i>Ukazatel kvality:</i> Hladký matný Šedá 450 do 600	<i>Zkušební předpis:</i> vizuálně vizuálně
<i>Určení a příklady použití:</i> Elektrostatický polyesterový nátěr INTERPON D1036 se používá jako součást ověřených povlaků z práškových nátěrových hmot pro použití v interiéru v souladu s ČOS 801001 a s ČOS 801007. Ověřené nátěrové systémy jsou uvedeny včetně jejich platnosti kvalifikace na: https://www.vvubrno.cz/stredisko-zkouseni/zkusebna-klimaticke-a-korozni-odolnosti/naterove-systemy-a-povlaky/ Na VTM pro AČR se mohou aplikovat pouze přezkoušené nátěrové systémy vyhovující požadavkům výše uvedených Českých obranných standardů. Vypalovací program: • 15-30 minut při 180 °C, • 12-25 minut při 190 °C, • 10-20 minut při 200 °C. Dvouúrovňové práškování (Powder-on-Powder): 1. fáze: Rozpouštění a částečné vypalování základních vrstev, doporučováno provádět při 110-120 °C po dobu 15-20 minut (teplota objektu), řiďte se pokyny dodavatele rozprašovacího systému. 2. fáze: Aplikace dekorativního prášku s efektem dřeva dle pokynů dodavatele lakovacího systému 3. fáze: Úplné vytvrzení po dobu 12-25 minut při teplotě 190 °C.		

Podmínky skladování:

Skladujte do 35 °C v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů, jídla a pití. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů.

Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech.

Skladovatelnost:

- 24 měsíců při maximální teplotě do 30 °C
- 12 měsíců při maximální teplotě do 35 °C

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]:

látko je klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v platném znění:

Aquatic Chronic 3 H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: není

Standardní věty o nebezpečnosti: nejsou

Ochrana zdraví člověka a životního prostředí:

zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

Opatření, která je třeba provést při úniku nebo rozlití:

- zabraňte vniknutí do nadzemních, podzemních vod a kanalizace,
- pokud možno zachyťte zpět do obalu, použijte vhodný sorpční materiál a uložte do nádob k likvidaci. Zlikvidujte v souladu se všemi platnými státními a místními předpisy.

Likvidace odpadů:

jako odpad je klasifikován podle Evropského katalogu pod kódem odpadů EWC 08 02 01 (Odpadní práškové nátěrové barvy).

Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko:

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Tel. pro ČR (24 h denně):

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826

Poslední revize: 09/2024